

AURO Nr.211 sellak

(az infók a matt Nr. 213 re is jók)

Az AURO sellakok összetételét, viszkozitását úgy állították be, hogy elsősorban **szórással** legyenek felhordhatóak: de erős hígítás mellett hagyományos kézi politúrozással, labdázással is használhatóak. Nagy síkfelületen - ahol a szórásnyom zavaróan hat - az első két réteg felhordása után a harmadik réteget labdázással is felvihetjük, így a szórásnyom maradéktalanul eltüntethető.

Alapozás: a sellak alá javasolt alapozás: Nr.126 keményolaj impregnáló lazúr vékony rétegben

Előnyei:

- csökkenti a fa szívóképességét, ezért egyenletesebben lehet felhordani a lakkot
- gyorsan és keményre szárad, a rostokat jól szilárdítja
- impregnálja a fát
- ha valaki alá szeretne pácolni, akkor nagyon fontos a 126-al alapozni, akár több vékony rétegben is, nehogy a köztes csiszolások között ledörzsöljük a szint.

A Nr.126-os felhordása után célszerű néhány napot várni (min. hármat)

Hígítás:

A sellakot szóráshoz hígítva célszerű felhordani a felületre, kivéve magas nyomású szórásnál (70-140 bar). Egyéb szórási módoknál a hígítás mértékét a rendelkezésre álló technika alapján kell beállítanunk. A dűzni (Spritzdüse) ajánlott mérete 0,8 -1,2 mm között legyen.

Hígítható AURO növényalkohol hígítóval (Nr.219) vagy Alkonek nevű vízmentes hígítóval. Magas víztartalmú denaturált szeszeket ne használjuk hígításra.

Szórás módja:

A megszokott lakk-szórási eljárással ellentétben a sellakot csak szálirányra merőlegesen célszerű felhordani, egyszerre csak egy rétegben.

Anyagszükséglet:

0,08 – 0,09 l/m² . 1 liter sellak a gyári adatok szerint kb. 11-12 m²-re elegendő, de saját tapasztalatok szerint hígítva ennek másfélszerese is kihozható belőle

Ajánlott szórási nyomás:

2-2,5 bar

Száradási idő:

A sellak kb. 30 perc száradás után porszáraz, a felület hőmérsékletétől és a páratartalomtól függően kb. 3-6 óra múlva annyira száraz, hogy csiszolható

Köztes csiszolás:

Skót szivaccsal